

## Mortier éclair de réparation et de scellement à prise ultra rapide

- Permet d'effectuer des interventions d'urgence en tout genre y compris pour les bouchages de venues d'eau.
- Offre un mélange facile à modeler chargeable après quelques minutes (prise entre 2 et 5 minutes).
- Faciliter le montage et le scellement (bouches et fers d'ancrage, fixations de portails, cadres et poutrelles...).
- Présente une haute résistance à la pénétration des huiles et de l'eau protégeant ainsi de la corrosion.
- Atteint rapidement une haute résistance à la compression (plus de 2.5MPa en 1 heure).
- Ne contient ni chlorure, ni ciment alumineux et présente un taux réduit de chrome.



### Composition :

Parmi les principaux composants : mortier monocomposant à base de liants hydrauliques.

### Caractéristiques techniques :

Aspect : Poudre grise/blanche  
Durée pratique d'utilisation à 20°C : 2-5min  
Densité : envrion 3

### Domaines d'utilisation :

S'utilise pour faciliter le montage et le scellement des bouches et fers d'ancrage, fixations de portails, cadres et poutrelles...

S'utilise également pour les remplissages et les réparations en tout genre : venues d'eau, trous, cavités lors de travaux de carrelage, fissures...

### Mode d'emploi :

- Préparation du support :  
La surface doit être propre et exempte de poussières, laitance, huiles, graisses... Les granulats du béton doivent être apparents.  
Mouiller abondamment le support avant application.
- Mélange :  
Le mortier est prêt à l'emploi.  
Mélanger soigneusement pendant 30 secondes le mortier dans un récipient à raison de 1 volume d'eau

pour 2 ou 3 volumes de mortier en fonction de la vitesse de prise désirée. Ne jamais dépasser la quantité maxi d'eau préconisée. Appliquer immédiatement.

- Mise en œuvre :  
Les endroits de réparation difficiles doivent être travaillés en queue d'aronde.  
Lors d'irruptions d'eau, la masse de mortier doit être pressée fortement et être maintenue en place pendant environ 3 minutes.
- Précautions de mise en œuvre :  
Respecter la durée pratique d'utilisation. Appliquer sur du béton hors gel. Ne pas remuer pendant le durcissement. Tout mélange qui commencerait à durcir ne doit plus être utilisé. Les températures basses retardent le processus de durcissement tandis que les températures élevées accélèrent la prise.

### Conditionnement(s) :

- 4BACH213-15-12 - Seau de 15kg

### Précautions d'emploi et de stockage :

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande, sur internet ([www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) ou [www.phem.fr](http://www.phem.fr)) ou en scannant le QR Code. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, de l'humidité et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements



# BACHFIX PR

souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage. Durée de conservation 9 mois.

**Protection de l'environnement :**

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

**Produit réservé à un usage professionnel.**

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

